### GASIFYING AND SUPPLYING DEVICE FOR LIQUID SEMICONDUCTOR FORMING MATERIAL

Patent number:

JP3126872

**Publication date:** 

1991-05-30

Inventor:

OYAMA KATSUMI

**Applicant:** 

HITACHI ELECTR ENG

Classification:

- international:

C23C16/448; C23C16/448; (IPC1-7): C23C16/44;

C30B25/14; H01L21/205; H01L21/31

- european:


C23C16/448H

Application number: JP19890262975 19891011 Priority number(s): JP19890262975 19891011

Report a data error here

#### Abstract of JP3126872

PURPOSE: To maintain the constant concn. of the gasified semiconductor material in a carrier gas and to stabilize the quality of the resulted film by directly gasifying the liquid semiconductor forming material atomized by a atomizing mechanism by a heating mechanism. CONSTITUTION: This gasifying and supplying device 1 for the liquid semiconductor forming material is formed of the atomizing mechanism 50 and the mechanism 32 to heat and gasify the atomized material. The liquid semiconductor forming material is gasified and is supplied into a vapor reaction device. The atomizing port of the above-mentioned atomizing mechanism 50 is disposed at the end part of the abovementioned heating and gasifying mechanism 32. The inside 30 of the chamber of the abovementioned heating and gasifying mechanism 32 has the sufficient volume to diffuse the atomized material.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## English Translation-in-part of Japanese Unexamined Patent Publication No. 126872+1991

#### [Abstract]

1

[Purpose] To maintain the constant concentration of the gasified semiconductor material in a carrier gas and to stabilize the quality of the resulted film by directly gasifying the liquid semiconductor forming material atomized by a atomizing mechanism by a heating mechanism. [Constitution] The gasifying and supplying device 1 for the liquid semiconductor forming material is formed of the atomizing mechanism 50 and the mechanism 32 to heat and gasify the atomized material. The liquid semiconductor forming material is gasified and is supplied into a vapor reaction device. The atomizing port of the atomizing mechanism 50 is disposed at the end part of the above-mentioned heating and gasifying mechanism 32. The inside 30 of the chamber of the heating and gasifying mechanism 32 has the sufficient volume to diffuse the atomized material.

# (Page 2, lines 7 to 18 of the lower right column) [Example]

Hereinafter, the present invention is explained in detail by referring to attached drawings.

Fig. 1 is a schematic view of an example of a gasifying and supplying device 1 for the liquid semiconductor forming material according to the present invention.

In Fig. 1, the gasifying and supplying device for the liquid semiconductor is represented as a whole by numeral 1. The device 1

according to the present invention is provided with a carrier gas transfer pipe 3. The pipe is composed of stainless steel, for example. The pipe is connected to a carrier gas supply source which is not shown in the figure.

### ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-126872

Solnt. Cl. 5

Ŋ

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)5月30日

C 23 C 16/44 C 30 B 25/14 H 01 L 21/205 8722-4K 7158-4G

7739-5F

В

6940-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称

液状半導体形成材料気化供給装置

**@特 題 平1-262975** 

❷出 頤 平1(1989)10月11日

@発明者 大山

勝美

東京都千代田区大手町2丁目6番2号 日立電子エンジニ

アリング株式会社内

の出 願 人

日立電子エンジニアリ

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

ング株式会社

四代 理 人

弁理士 梶山 倍是

外1名

明 小組 會

#### 1.発明の名称

放状半導体形成材料気化供給袋壓

#### 2.特許請求の範囲

(1) 液状の半導体形成材料を気化して気相反応装置へ供給するための液状半導体形成材料気化供給装置であって、蒸装置は液状半導体形成材料頻繁機構と、蒸頻繁材料を加熱気化する機構とからなり、前記放伏半導体形成材料頻繁機構の頻繁口は輸記加熱気化機構の端部に配設されていることを特徴とする液状半導体形成材料気化供給装置。

(2) 加熱気化機構の窓内は噴霧材料を拡散するのに十分な容積を有することを特徴とする額求項1 記載の被状半導体形成材料気化供給装置。

#### 3.発明の詳細な説明

#### [成業上の利用分野]

本発明は被状半導体形成材料の気化供給装置に関する。更に詳細には、本発明は被状半導体形成材料を審吹きの原理により需状にし、この需を気化することからなる被状半導体形成材料気化供給

#### 技費に関する。

#### [従来の技術]

薄膜の形成方法として半導体工業において一般に広く用いられているものの一つに化学的気相成長法(CVD:Chemical Vapour Deposition)がある。CVDとは、ガス状物質を化学反応で固体物質にし、基板上に堆積することをいう。

CVDの特徴は、成長しようとする薄膜の酸点よりかなり低い堆積温度で確々の薄膜が得られること、および、成長した薄膜の純度が高く、SiやSi上の熱酸化膜上に成長した場合も電気的特性が安定であることで、広く半導体表面のペッシャーション膜として利用されている。

CVDによる存取形成は、例えば約400でー500で程度に加熱したウェハに反応ガス(例えば、 $SIH_4+O_2$ , または $SIH_4+PH_3+O_2$ ) を供給して行われる。上記の反応ガスは反応炉(ベルジャ)内のウェハに吹きつけられ、終ウェハの表面に $SIO_2$  あるいはフォスフォシリ

ケートガラス(PSG)の薄膜を形成する。また、 $SiO_2$  とPSGとの2相成膜が行われることもある。

#### [発明が解決しようとする桑超]

従来から使用されてきた反応ガスのモノシラン (SIH4)は段差被包性(ステップカパレージ) の点で若干劣ることが知られている。特に、最近 のように集積度が著しく増大すると、国路の極微 細加工のためにステップカパレージが一層重視さ れるようになってきた。

このため、モノシランに代わって、段差被牺牲に優れたテトラエトキシシラン(TEOS)が使用されるようになってきた。しかし、テトラエトキシンランは常温では被状なので、CVDで使用する場合には、気化またはガス化してから供給しなければならない。

被状テトラエトキシシランのガス化のために、 従来は第2図に示されるような装置が使用されて きた。第2図において、恒温槽100の中に配置 されたパブラー110には被状のテトラエトキシ シラン112が貯高されている。パブラー110の上部にはキャリアガス導入パイプ114が配設されており、パイプの先端はテトラエトキシシランの被面よりも下に埋沈されている。また、パブラー110の上部には気化したテトラエトキシシランガスを反応チャンパ(図示されていない)に送るための、送出パイプ118も配設されている。この送出パイプの先端は当然、テトラエトキシシランの被面よりも上にある。更に、送出されるガスの後輩を制御するため、送出パイプの途中にはマスフローコントロー9118が配設されている。

第2図に示されるような装置では、恒温権により被伏テトラエトキシシランを一定温度に加熱することにより気化させる方法が採られてきたが、この方法だと、被体が気化する際に気化熱を奪い、被体の表面温度を低下させる。そのため、気体の蒸気圧が低下し、キャリアガス中に含まれるテトラエトキシンランの適度が低下する。また、液体の表面濃度の低下は、恒温槽の熱伝導では追従できないため、テトラエトキシシランの複度低下は

次第に大きくなっていく。

従って、本発明の目的は被状半導体材料を気化させる際に、キャリアガス中の気化材料の過度を一定に維持しながら該材料を安定に気化供給する 装置を提供することである。

#### [森庭を解決するための手段]

前記目的を達成するための手段として、本党明では、旅状の半導体形成材料を気化して気相反応装置へ供給するための旅状半導体形成材料気化供数数であって、該装置は液状半導体形成材料頭器機構とから緩慢と、減乏液状半導体形成材料頭器機構の頻器は自動型が変化を設定されていることを特徴とする液状半導体形成材料気化供給装置を提供する。

#### [作用]

関記のように、本発明によれば、被状半導体形成材料を先ず顕著機で選状にし、これを加熱機で直接気化させる。このため、キャリアガス中の気化半等体形成材料の速度を一定に維持することが

できる.

本発明は、被状半等体形成材料を気化させるために従来のようなパブラーを使用しないので、気化熱による被体表面温度の低下はなくなり、キャリアガス中に含まれる被状材料の違度低下が防止できる。

#### [実施例]

以下、図面を参照しながら本発明を更に詳細に 説明する。

第1 図は本発明の被状半導体形成材料気化供給 装置の一例の概要図である。

第1図において、本発明の放状半導体形成材料 気化供給装置は符号1でその全体が扱されている。 本発明の装置1には、キャリアガス送入パイプ3 が配設されている。このパイプは例えば、ステン レスなどから構成されている。このパイプは図示されていないキャリアガス供給滅に接続されている。キャリアガスとしては例えば、N2 ・A 『またはHe などを使用することができる。キャリアガス送入パイプ3の途中にはキャリアガス用のマ スフローコントローラ7が配設されている。

本発明の装置1は、テトラエトキシシランなど のような液状半導体形成材料の貯蔵槽10を有す る。この貯型槽10は加圧器としても機能する。 従って、貯御槽10の上部には、楕内圧力を高め るための、加圧ガス送入管12が設けられている。 **加圧ガス送入管12の途中にはパルブ14が設け** られていて、彼内に送り込まれる不活性ガス(例 えば、N2.AIまたはHe)の放量をコントロ ールする。また、楕内圧力を検出するための圧力 計18も配設されている。材料給送管20は管5 の内部に挿入され、管5の先細口の先端より若干 内部に引っ込んだ協所に位置決めされ、ネプライ ザー50を構成する。給送管20は例えば、ステ ンレスからなる。この給送管の一端は貯蔵槽10 の底部付近に位置し、被状材料中に埋沈されてい る。途中には、被状材料用のマスフローコントロ ーラ22とパルブ24が配扱されている。

貯蔵権10内の被状半等体形成材料18は加圧 ガス送入替12からの不活性ガス等によって加圧

30の出口には適当な径のパイプ40が接続されており、キャリアガスと被状半導体形成材料の気化ガスの混合物は、このパイプ40により気相反応装置(例えば、プラズマCVD装置など)の反応室(図示されていない)に供給される。

され、給送等20に送り出される。その旋盤は被 状材料用マスフローコントローラ22により制御 され、パルプ24により供給および供給停止が行 われる。給送管20内の被状半導体材料は管5か ら送られてくる高圧キャリアガスによりネプライ ザー50により霧化されて気化室30内に噴霧される。

気化室の内径は比較的大きく、噴篭された密化材料は気化室内に拡散して効率的に気化される。気化室30の外間にはヒータ32が抱回されている。熱効率あるいは気化効率を高めるために、気化室およびヒータは全体が断熱材34により被包含ないる。断熱材の内部には温度センサ36とヒータ32はかいる。ヒータは電影されており、温度センサ36とヒータ32はが配設されており、温度センサ36とヒータ32はが配設されており、温度センサ36とヒータ32はが発売した。気化室のでもよく、あるいは他の形式(例えばは、熱学時本形成材料の分解あるいは燃焼あるいは爆発などを起こすことなく、海化半導体形成材料を気化させるのに必要十分な温度であればよい。気化室

貯蔵機10には下部被面センサ48が設けられていて、被状材料の残量が少なくなると、選当な補給減(図示されていない)から被状材料が貯箱 他内に補給される。設定被面にまで液状材料が補 給されると、上部液面センサ48からの検出信号 が信号処理回路に送られ、この信号に基づき、補 給が中止される。

以上、本発明をCVD用の被状半導体形成材料 気化供給装置として詳細に説明したきたが、本発明の装置はCVDに限らず、他の気相反応装置(例えば、拡散装置など)についても使用できる。

また、木売朝にもとることなく、本売明に対して様々な変更あるいは改変を加えることができる。例えば、貯蔵権10に加圧機構を設けず、ネブライザーの負圧吸引作用だけで被状半導体形成材料を噴霧器化することもできる。

#### [発明の効果]

以上説明したように、本処明によれば、放状半 専体形成材料を先ずネプライザーで選状にし、こ れを加熱機で直接気化させる。しかも、ネプライ ザーが加熱機と一体になっているので無効率の点でも極めて効果的である。このため、キャリアガス中の気化半導体形成材料の値度を一定に推持することができる。

本発明は、放状半導体形成材料を気化させるために従来のようなパブラーを使用しないので、気化熱による液体表面温度の低下はなくなり、キャリアガス中に含まれる液状材料の濃度低下が防止できる。

また、被状半導体形成材料の適度が一定に保たれるので、生成される製中の不純物濃度も安定し、均一な品質を有する概を安定的に生成することができる。その結果、製生成のスループットも大幅に向上される。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の旅状半導体形成材料気化供給 装置の一例の概要図であり、第2図は従来の気化 供給装置の低質図である。

1 --- 本 型明の 被 状 半 専 体 形 成 材 料 気 化 供 給 装 関 3 --- キャリア ガス 送 入 パイプ 、 5 --- 管 。

7 ··· キ + リアガス用マスフローコントローラ。 10 ··· 被状半導体形成材料貯離槽。12 ··· 加圧ガ ス送人管。14 ··· バルブ。18 ··· 圧力計。

20…液状半導体形成材料給送費。22…液状半 導体形成材料用マスフローコントローラ。

24…パルブ, 30…気化室。32…ヒータ。

34…断熱材、36…型度センサ、38…量網器、

40…気化ガス送出パイプ,42…信号処理回路,

48…下部被面センサ。48…上部被面センサ,


5:0 …ネブライザー

#### 特許出面人

日立電子エンジニアリング株式会社

代理人 弁理士 柷 山 佶 是 弁理士 山 本 富士男

第 1 図



**許 2 図** 

